



# FineArt Pearl

## ファインアート パール

グロッシーフインアート

285g/m<sup>2</sup>、 $\alpha$ セルロース100%、ブライトホワイト、パール調

### ■ 製品概要

白地が明るいブライトホワイトのパール面質で、モノクロとカラー写真のどちらでも、印象深いコントラストと奥行きのある作品を可能にします。モノクロ写真の深い黒、風景写真のはじけるような色と深みをパールのような輝きで再現します。

### ■ 特徴と用途

優れた鮮鋭度と非常に豊かな色再現性が特徴です。

写真、絵画の複製、デジタルファインアート作品、名刺、証明書、挨拶状等、多用途に使用できます。

### ■ 物理特性

	単位	数値	測定方法
測定条件		23°C/50% RH	
坪量	g/m <sup>2</sup>	285	EN ISO 536
厚さ	$\mu$ m	400	EN ISO 534
白色度	%	105	D65 2° 460nm
用紙の色		ブライトホワイト	
不透明度	%	99	ISO 2471
pH値		7.9	DIN 53124
アシッドフリー		適合	
アルカリバッファー		有り	
耐水性		極めて良好	
速乾性		速乾	
面質		パール調	
蛍光増白剤		少ない	
特記事項			

### ■ 使用、保管条件

- ・ 使用と保管の条件は、相対湿度35～65%、湿度10～30°Cとなっています。
- ・ 製品の使用上の指示や条件は、ハーネミュレ社のテスト基準に基づくガイドであり、事前の予告なしに変更されることがあります。プリント結果の一貫性は保証されているものではありません。
- ・ プリントの取り扱いに注意し、表面に擦り傷などが付かないようにしてください。
- ・ ペーパーはアーカイブ品質の封筒、ホルダーや箱に保管してください。
- ・ マウントやフレームに入れる際は、アーカイブグレードの糊やテープだけを使用してください。