



# FineArt Baryta Satin

## ファインアート バライタ サテン

グロッシーフインアート

300g/m<sup>2</sup>、 $\alpha$ セルロース100%、ホワイト、サテン調

### ■ 製品概要

サテングロス面質のバライタペーパーです。表面の硫酸バリウム層とマイクロポーラス型のインク受像層の組み合わせで、非常に広い色域とインパクトのある色表現を実現しました。非常に深い黒 (Dmax) と高い鮮鋭度によりモノクロ写真にも最適です。

### ■ 特徴と用途

高い色濃度と発色性により、高解像度で鮮明な写真作品や複製作品を細部まで正確に表現します。ベースペーパーは100% $\alpha$ セルロースのアシッドフリーペーパーで、ISO9706で定められた基準に準拠した高い保存性が特徴です。写真、絵画の複製、カラー、モノクロの写真作品、限定エディションの作品、デジタルアート作品に最適です。

### ■ 物理特性

	単位	数値	測定方法
測定条件		23°C/50% RH	
坪量	g/m <sup>2</sup>	300	EN ISO 536
厚さ	$\mu$ m	370	EN ISO 534
白色度	%	92	D65 2° 460nm
用紙の色		ホワイト	
不透明度	%	98	ISO 2471
pH値		8.5	DIN 53124
アシッドフリー		適合	
アルカリバッファ		有り	
耐水性		極めて良好	
速乾性		速乾	
面質		サテン調	
蛍光増白剤		不使用	
特記事項	硫酸バリウムコーティング		

### ■ 使用、保管条件

- 使用と保管の条件は、相対湿度35~65%、湿度10~30°Cとなっています。
- 製品の使用上の指示や条件は、ハーネミュレ社のテスト基準に基づくガイドであり、事前の予告なしに変更されることがあります。プリント結果の一貫性は保証されているものではありません。
- プリントの取り扱いに注意し、表面に擦り傷などが付かないようにしてください。
- ペーパーはアーカイブ品質の封筒、ホルダーや箱に保管してください。
- マウントやフレームに入れる際は、アーカイブグレードの糊やテープだけを使用してください。