



William Turner

ウィリアム ターナー 190g/m²

マットファインアート テクスチャード面質

190g/m²、コットン100%、ホワイト、モールドメイド製法

■ 製品概要

モールドメイド製法によって作られた、水彩画用紙の風合いと感触を持つ100%コットンベースのファインアートペーパーです。伝統的なアートワークの複製や人目を引く印象的な写真作品に最適です。190g/m²の薄手タイプと310g/m²の厚手タイプがあります。

■ 特徴と用途

鮮鋭で豊かな色再現性、階調再現性が特徴です。

写真、絵画の複製、デジタルファインアート作品、名刺、証明書、挨拶状等、多用途に使用できます。

■ 物理特性

	単位	数値	測定方法
測定条件		23°C/50% RH	
坪量	g/m ²	190	EN ISO 536
厚さ	μm	420	EN ISO 534
白色度	%	88.5	D65 2° 460nm
用紙の色		ホワイト	
不透明度	%	96.5	ISO 2471
pH値		8.3	DIN 53124
アシッドフリー		適合	
アルカリバッファー		有り	
耐水性		極めて良好	
速乾性		速乾	
面質		マット	
蛍光増白剤		不使用	
特記事項	モールドメイド製法		

■ 使用、保管条件

- ・ 使用と保管の条件は、相対湿度35～65%、湿度10～30°Cとなっています。
- ・ 製品の使用上の指示や条件は、ハーネミュレ社のテスト基準に基づくガイドであり、事前の予告なしに変更されることがあります。プリント結果の一貫性は保証されているものではありません。
- ・ プリントの取り扱いに注意し、表面に擦り傷などが付かないようにしてください。
- ・ ペーパーはアーカイブ品質の封筒、ホルダーや箱に保管してください。
- ・ マウントやフレームに入れる際は、アーカイブグレードの糊やテープだけを使用してください。



William Turner

ウィリアム ターナー 310g/m²

マットファインアート テクスチャード面質

310g/m²、コットン100%、ホワイト、モールドメイド製法

■ 製品概要

モールドメイド製法によって作られた、水彩画用紙の風合いと感触を持つ100%コットンベースのファインアートペーパーです。伝統的なアートワークの複製や人目を引く印象的な写真作品に最適です。190g/m²の薄手タイプと310g/m²の厚手タイプがあります。

■ 特徴と用途

鮮鋭で豊かな色再現性、階調再現性が特徴です。

写真、絵画の複製、デジタルファインアート作品、名刺、証明書、挨拶状等、多用途に使用できます。

■ 物理特性

	単位	数値	測定方法
測定条件		23°C/50% RH	
坪量	g/m ²	310	EN ISO 536
厚さ	μm	620	EN ISO 534
白色度	%	88.5	D65 2° 460nm
用紙の色		ホワイト	
不透明度	%	99	ISO 2471
pH値		8.3	DIN 53124
アシッドフリー		適合	
アルカリバフファー		有り	
耐水性		極めて良好	
速乾性		速乾	
面質		マット	
蛍光増白剤		不使用	
特記事項		モールドメイド製法	

■ 使用、保管条件

- ・ 使用と保管の条件は、相対湿度35～65%、湿度10～30°Cとなっています。
- ・ 製品の使用上の指示や条件は、ハーネミュレ社のテスト基準に基づくガイドであり、事前の予告なしに変更されることがあります。プリント結果の一貫性は保証されているものではありません。
- ・ プリントの取り扱いに注意し、表面に擦り傷などが付かないようにしてください。
- ・ ペーパーはアーカイブ品質の封筒、ホルダーや箱に保管してください。
- ・ マウントやフレームに入れる際は、アーカイブグレードの糊やテープだけを使用してください。