



Photo Silk Baryta 310

フォトシルクバライタ 310

グLOSSシーファインアート

310g/m²、 α セルローズ 100%、ホワイト、シルキーグロス

■ 製品概要

銀塩写真の風合いを再現するシルキーな光沢感が特徴のバライタペーパーです。

伝統的な写真印画紙と同様のバライタコーティングが施されており、非常に広い色域とクリーミーな白地、ベルベッティータンな深い黒を再現します。

■ 特徴と用途

高いインク濃度、鮮明な色再現性により高解像度の画像の細部まで鮮明に表現することができます。

写真、絵画の複製、デジタルファインアート作品、名刺、証明書、挨拶状等、多用途に使用できます。

■ 物理特性

| | 単位 | 数値 | 測定方法 |
|----------|------------------|-------------|--------------|
| 測定条件 | | 23°C/50% RH | |
| 坪量 | g/m ² | 310 | EN ISO 536 |
| 厚さ | μ m | 312 | EN ISO 534 |
| 白色度 | % | 95 | D65 2° 460nm |
| 用紙の色 | | ホワイト | |
| 不透明度 | % | >95 | ISO 2471 |
| 光沢度 | % | 15 | EN ISO 2813 |
| アシッドフリー | | 適合 | |
| アルカリバッファ | | 含む | |
| 耐水性 | | 良好 | |
| 速乾性 | | 極めて早い | |
| 面質 | | シルクグロスバライタ | |
| 蛍光増白剤 | | 非常に少ない | |
| 特記事項 | | | |

■ 使用、保管条件

- 使用と保管の条件は、相対湿度35~65%、湿度10~30°Cとなっています。
- 製品の使用上の指示や条件は、ハーネミュレ社のテスト基準に基づくガイドであり、事前の予告なしに変更されることがあります。プリント結果の一貫性は保証されているものではありません。
- プリントの取り扱いに注意し、表面に擦り傷などが付かないようにしてください。
- ペーパーはアーカイブ品質の封筒、ホルダーや箱に保管してください。
- マウントやフレームに入れる際は、アーカイブグレードの糊やテープだけを使用してください。